




- Cartulina estucada de color café con leche en ambas caras.
- Hasta 72 % de componente reciclado.
- 100% reciclable y biodegradable.

GRAMAJE g/m ²	ESPESOR µm	RIGIDEZ (Taber 15°) gr.cm		COMPONENTE RECICLADO %
		Longitudinal	Transversal	
260	377	127	50	72 %
290	419	171	70	72 %
320	463	229	90	72 %
350	509	290	109	72 %

HUMEDAD	8.0 %
COBB 60 Cupertina	Desencolada

TOLERANCIAS	
Gramaje	± 5%
Espesor	± 5%
Rigidez	- 15%
Componente Reciclado	± 5%
Humedad	± 1.5%
Ancho bobinas	- 1 + 2 mm
Ancho y largo hojas	- 1 + 2 mm



- Coating de Cupertina
- Cupertina: Mix de fibras vírgenes y recicladas
- Capa intermedia: Mix de fibras vírgenes y recicladas
- Dorso: Mix de fibras vírgenes y recicladas
- Coating de Dorso

Los valores expresados se garantizan para el 95% de nuestra fabricación.

Última actualización: 7/09/2026



PAPELERA DEL SUR
Tel (+54 11) 5168 6900
info@papeleradelsur.com.ar
www.papeleradelsur.com.ar